

NORDICA EKO 3330-12 - BASE T

Warstwa nawierzchniowa do nakładania za pomocą szczotkarki i Vacumat



NORDICA EKO 3330-12 - BASE T jest wodorozcieńczalną farbą akrylową do malowania na zewnątrz. Znajduje zastosowanie w malowaniu przemysłowym zewnętrznych drewnianych beli, prefabrykowanych elementów domów oraz mebli ogrodowych, ogrodzeń itp. Wyłącznie do użytku przemysłowego. Transparentna NORDICA EKO 3330-12 - BASE T podkreśla naturalny wzór drewna.

Przed użyciem należy skonsultować się z producentem lub serwisem technicznym w celu potwierdzenia, że produkt jest odpowiedni dla danego podłoża, systemu malarskiego i warunków ekspozycji.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	EPD
Zastosowanie	Deski elewacyjne
Zalecane podłoże	Drewno miękkie
Zawartość części stałych	Baza T: Około 23% objętościowych, około 25% wagowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 15 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Wydajność teoretyczna	ok. 5 - 10 m ² /l
Kolory	Baza T (kolory transparentne).
System barwienia	Teknocolor, Teknomix
Połysk (60°)	Półmat
Przechowywanie	Produkt musi być przechowywany w temperaturze +5 °C - +30 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu: sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.
Wielkości opakowań	3 l, 20 l.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 13% i nie przekraczać 15%. Wstępna obróbka jest wymagana dla podłoży drewnianych niespełniających klasy trwałości 3, EN 350:2016. Teknos oferuje szereg produktów konserwujących spełniających wymagania normy EN 599-1. Prosimy o kontakt z Teknos, celem uzyskania dalszych wskazówek.
Metoda nanoszenia	Pędzłownica, Maszyna próżniowa, Natrysk
Warunki podczas malowania	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +15 °C - + 30 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza wynosi 50-70 %. Zakres grubości mokrej warstwy: 125-250 µm
Rozcieńczanie	Można rozcieńczyć wodą 0 – 10%.
Czasy schnięcia	+23 °C / 50% RH
- pyłosuchość	30 min
- suchość na dotyk	40 min
- kolejna warstwa	ok. 2 h
	Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy. Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. W razie stosowania przyspieszonego schnięcia korzystać z instrukcji uzyskanej od producenta.
System powłok	NORDICA EKO 3330-12 - BASE T jest częścią systemu malarskiego, w którym grubość suchej powłoki powinna być równa lub większa niż 50 µm. Jeżeli elementy będą wystawione na działanie czynników pogodowych jako warstwy ostatecznej nigdy nie wolno stosować produktu bezbarwnego.
Czyszczenie	Woda.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Gospodarka odpadami

Materiał i wszystkie powiązane opakowania należy utylizować w bezpieczny sposób, zgodnie z pełnymi wymogami władz lokalnych.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.